

Material für Selektives Lasersintern

Polyamid- (PA-) Pulver

| Name | Zugfestigkeit in N/mm ² | Biege-E-Modul in N/mm ² | Härte | Vicaterweichungstemperatur B/50 in °C | Grundfarbe |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------|
| PA 2200 | 45 ± 3 | 1240 ± 130 | Shore D 75 ± 2 | 163 | Weiß |
| PA 3200 GF | 48 ± 3 | 2100 ± 150 | Shore D 80 ± 2 | 166 | Weiß |